PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

52-034674

(43)Date of publication of application: 16.03.1977

(51)Int.CI.

H01L 29/06 H01L 29/08

H01L 29/68 H01L 29/86

(21)Application number: 50-109933

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

12.09.1975

(72)Inventor: OZAWA OSAMU

(54) SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain high voltage withstand apparatus forming PN junction by mono-crystal

and poly-crystal semiconductors.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY



50, 9. 12

(4,000F)

特許庁 懸官 取

. 1. 発明の名称 .

2. 発明省

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 東京芝油電氣株式会社総合研究所内

(1± 6> 0 %)

3. 特許出願人

(307)

神奈川県川崎市や区福川町72番地 東京芝浦電気株式会社

4. 代理人

(E) (6628)

求京芜梅亚尔铢式会让双京车務所内 電話 501-5411 (大代表)

50 109933

(19) 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 52-34674

昭 52. (1977) 3 16 43公開日

②特願昭 70-10PP3V

昭台。(197日9.12 22出願日

審査請求 未請求 (全3頁)

庁内整理番号 68+1 +7 フナノ4 ナフ 6426 47

52日本分類

PPH)D2 PPH/EJ (51) Int. C12.

HOIL 29/06. HOIL 29/08

熔幹糖束の膨卵

得宥型の申結晶半導体を敬と、鉄基板とpn 横取するように殴けられた数変板より高不 無物機度の逆海軍型の多結晶半端体腫とを具備1 てなることを特徴とする半導体装置

8. 発明の詳細な説明

この発明は単結晶半導体と多結晶半線体とでpn 接合を構成してなる半導体装置に関する。

一般に半導体装置は単結晶半導体内或いは2つ の単結晶半導体で pn 接合を推成していた。例え はブレーナ形のダイオードの場合、第1 図に示す ように口型半導体等板(11)に差択的にD型不純物を してア型飯城口を形成していた。 は耐圧が拡散分布の曲率半径で制限される。例え は射圧を上げるためには拡散を探くさせざる得だ い。そして架く拡散させるためには、高温で長時 間汀う必要かあるため。結晶性に無々の欠陥が生

じ且つ表面などが汚染されるので、期待される程 の高耐圧の装度が得られない。このため高齢圧の 体製置はメサ製にする必要があつた。しかし ながらメサ型の半導体装蔵においても提時間使用 すると對圧が徐々に低下してしまうという期待さ れる種の樹圧が得ることができない。

この弟叩は上紀した事情に鑑み、高耐圧の接合

即ちこの発明は従来のように単額最半導体のみ

以下図面に碁づき、この発明の実施例を説明す 第2図はこの発明の一実施例所謂る高耐圧の 図に示す過程を免明する。 12 歿 51 単 結晶基版 (21) この - 多枚 (21) 表面を 歌化し SiOs 形成する。そしてこの SiOs 膜 220を選択的にエッ テングし、このエッチングした後にp型の不朔物 例えばポロン的が l × 1 0³⁰/ cm³程度が含んでいる

多結晶Si M (23)を形成する。この多結晶Si m (23) の形成の仕方はSille の熱分解反応でも及く。数 いは弥漫。スパッタリング等でも良い。との多輪 品 Si 油 (23) を形成させた後、この多結晶 Si 油 (23) を選択的にエッテングする。その後に例えばアル ミニウム (Ad)を上配多結最 S1 層 (23) 上に蒸降し始 程(23a)として形成する。このようにして単結系 Siと多結晶Siとで pa 接合を検収したダイオード が狗られる。このようにして得られたダイオード は、一般のブレーナ構造のダイオードと異なり拡 散プロセスがないため、拡散による不利なことが たく高耐圧(→ 800 ♥)のダイオードが得られ る。またメサ堰近のダイオードと異なり、pn接合 が外部に異出するということがないため、表面で 強れ智能が恐れたりすることがないため、使用中 に新圧が低下するということもなくなる。

次にこの発明の他の実施例としてトランジスタに適用して説明する。 第3回はこの発明によるトランジスタの構成の断面図を示すものである。 第3回において、(31)は n⁺設の Si 単結晶で、(32)は n

成された MOS 型の電界効果トランジスタは、拡散 工程がなくなり結晶性の問題が生ずることがなく なる。したがつて高耐圧の MOS 型電界効果トラン ジスタを得ることができる。また MOS 型電界効果 トランジスタにおいて、間違となるソースとドレ イン領域の間隔を狭くする場合。拡散工程がない ため任意に制御できる利点も有する。

以上説明したようにこの発明によれば、単結晶 半編体と多結晶半導体とで pn 接合を構成してい るため、従来の問題を解決することができる。

なお、多結晶 S1を単件最 S1に形成する場合、多結晶 S1から単結晶 S1に不細物が拡散するおそれがあるが、多結晶 S1を形成する場合例えば 6 0 0 0 位で形成すればほとんど単結晶 S1内に拡散することがない。例え 6 0 0 0で多結晶 S1を単結晶 S1上に形成した時でさえ 1.5 人位であり、実質的に拡散していない。

4 図面の簡単な説明

第1回は従来のプレーナ型のダイオードを示す 断血的、第2回はこの発明の一実施例であるダイ 特朗昭52-3487478

次に来る図を容照してこの発明の他の実施的所 舗るMOS 取のトランシスタについて説明する。第 4 図において、(41)はp型のSiを板で。(42)は多結晶 Siで運放されたソース級 製。(43)は多結晶 Siで模成 されたドレイン領製。(44)は多結晶 Siで構成された ゲート母値取り出し用の部分であり、ソース領製 (43)、ドレイン領域(44)、夫々から AP からなる 電極 庫(43a)(44a)が取り出されている。このように費

オードの機成を示す断面図、第3回、第4回はこの発明の他の実施例を説明するための構成断面図である。

第2回において、COはn型 Si 秀敬、C22H SiOn 顔、C3M p 型の多結晶 Si である。

5 添付書

5. 添付替類の目録

 (1) 委任状 1 通
 (2) 明細書 1 通
 (3) 図 面 1 通
 (4) 築書副本 1 通

特別昭52-34874(3)

6. 前記以外の発明者、特許出願人または代理人

(1) 発明者